TITANLAK ESMALTE LACA POLIURETANO

Interior - Exterior. Satinado

Código de producto : 011

Descripción

Esmalte sintético basado en tecnología de altos sólidos, especial para lacar y esmaltar. De fácil aplicación obteniendo acabados satinados de gran finura, suavidad al tacto e inmejorable aspecto lacado. Resistente a roces, rayados, jabones, manchas de licor, zumos, aceites, etc. Muy lavable.

Campos Aplicación

Exteriores e interiores. Para proteger y embellecer toda clase de superficies de madera, metálicas (muebles, estanterías, puertas, ventanas, radiadores, etc.)

Datos técnicos

Naturaleza	Alquídica uretanada altos sólidos.
Acabado	Satinado
Color (UNE 48073)	Blanco y gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811)	Blanco: 1,48 - 1,52 Kg/l, Negro: 1,35 - 1,40 Kg/l, Colores: 1,36 - 1,50 Kg/l
Rendimiento	12 - 14 m2/l (40 - 45µ)
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	4 - 5 horas
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Limpieza de utensilios	Disolvente Sintéticos y Grasos, Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral.
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	40 - 41 ºC
Volumen Sólidos (UNE 48090)	60 - 63 %
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42/IIA (d) (400/300) Máx. COV 300 g/l
Presentación	4 l, 2,5 L (sólo blanco), 750 ml, 375 ml y 125 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Certificaciones

Preparación Multiusos Cod. 06A y *Titanlak Esmalte Laca Satinado Cod. 011* tiene la clasificación de Reacción al Fuego *B - s1, d0 según norma UNE EN 13501-1:2007+A1: 2010*, siempre que se apliquen conjuntamente como sistema de imprimación mas acabado, sobre materiales de reacción al fuego A1.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.
Los esmaltes de alto contenido en sólidos dejan mayor espesor de película. No deben aplicarse espesores mayores a los recomendados para evitar problemas de secado y aspecto superficial.
Si en una aplicación determinada se desea modificar el grado de satinado de nuestro ***Titanlak Esmalte Laca*** recomendamos mezclarlo con ***Esmalte Titanlux Mate*** ó ***Brillante*** según necesidades.
Para aplicaciones al exterior, no aconsejamos las mezclas con el ***Esmalte Titanlux Mate***.
A temperaturas del soporte inferiores a 10ºC y con rendimientos bajos el tiempo de repintado se alarga. Comprobar que el secado es correcto antes de repintar.
IMPORTANTE: alcanza su grado definitivo de satinado a los 3 días aproximadamente, dependiendo de la temperatura ambiente (contiene menos disolventes).
El color blanco aplicado sobre radiadores puede amarillear en mayor o menor grado dependiendo de la temperatura alcanzada.
En todos los casos para:
Interiores: acabar con 1 o 2 manos de ***Titanlak Esmalte Laca***.
Exteriores: acabar con 2 o 3 manos de ***Titanlak Esmalte Laca***.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Madera: Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas ó secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar ***Protector TITAN***, ***Selladora TITAN*** ó ***Preparación Multiusos*** según necesidades.
Hierro: ***Minio Sintético Titanlux***, ***Pintura de Minio de Plomo Electrolítico TITAN*** ó ***Preparación Multiusos***. Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de la imprimación seleccionada. En interiores, una capa será suficiente.
Otros soportes: Consultar.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 ó 2 capas de ***Titanlak Esmalte Laca***.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-03
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

INDUSTRIAS TITAN, S.A.
P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450
www.titanlux.com